



Мастика для гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ №23 (Фиксер) ТУ 5775-017-17925162-2004

Материал, представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из битума, полимеров, наполнителя, растворителя и технологических добавок



Описание продукции:

Мастика № 23 (Фиксер) представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из битума, полимеров, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Область применения:

Проклеивание швов гибкой черепицы и других материалов на битумной основе. Приклеивание материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и другим поверхностям.

Расход мастики зависит от типа выполняемых работ:

- на торцевые части — 0,1 кг/1 п.м.;
- на ендовый ковер — 0,4 кг/1 п.м.;
- на примыкания к кирпичным трубам и стенам — 0,75 кг/1 п.м.;
- проклейка стыков подкладочного ковра — 0,1 кг/п.м.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Значение	Критерий	Метод испытания
Прочность сцепления с основанием, МПа:			
- с бетоном	0,5	не менее	ГОСТ 26589-94
- с металлом	0,8		
Прочность сцепления между слоями, МПа	0,5	не менее:	- -
- рулонный материал – рулонный материал	0,5		
- рулонный материал – бетон			
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м	4,0	не менее	- -
Массовая доля нелетучих веществ, %	75	не менее	ГОСТ 17537-72
Теплостойкость, °С	110	-	ГОСТ 26589-94

Производство работ:

Согласно «Руководству по устройству скатной кровли корпорации ТехноНИКОЛЬ».

Диапазон температур применения от -20°С до +40°С. При температуре ниже +5°С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Сведения об упаковке:

Металлические евроведра по 12 кг / 3,6 кг картридж 310 мл.